



BENKEPLATE I KOMPOSITTSTEIN – FDV

- **Type:** Komposittstein
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20, 30 mm – samt oppbygging med sargkant
- **Overflater:** Børstet, matt, polert, suede, vulcano – avhengig av type
- **Kanter:** Forskjellige typer, som alle profileres i platen
- **LCA:** CO₂e avtrykk: 196 kg pr. m² benkeplate over 20-års bruk *resultat av LCA

Materialbeskrivelse:

Komposittstein består av minst 90% kvarts-mineraler, fargepigmenter og bindemidler av harpiks. Dette gir et utseende som naturstein, men med en mer ensartet og lukket overflate. Et eksklusivt produkt, som krever minimalt vedlikehold.

Hos DFI-GEISLER skjæres platene med minimal miljøpåvirkning, ved hjelp av blant annet fornybar energi og gjenbruk av vann fra skjærende verktøy.

Den primære miljøpåvirkningen kommer fra råvarefasen (63 %). 30 % av den totale miljøpåvirkningen kommer fra transport av råvarer fra Italia og Spania til fabrikken på Mors.

Rengjøring:

Daglig rengjøring av komposittstein gjøres ved å tørke av med en myk klut, fuktet i rent, varmt vann. Tørk deretter av med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til grundig rengjøring av komposittstein. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overflaten, og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt – verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent varmt vann gjentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

Komposittstein tåler de fleste rengjøringsmidler. Vær oppmerksom på at rengjøringsmidler med svært høy eller lav ph-verdi, samt avkalkende og blekende rengjøringsmidler, straks må fjernes fra benkeplaten for å unngå skader i overflaten.

Unngå bruk av slipende rengjøringsmidler, skuresvamper av stål og lignende.

Melaminsvamper er lett slipende - unngå å bruke dem på benkeplater med polerte overflater.

Vedlikehold:

Husk å overflatebehandle platen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før bruk. Gjenta overflatebehandlingen etter behov.

FILA MP90 ECO XTREME impregneringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og tørr – bruk evt. Surface Cleaner til rengjøring. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>
- Rist flasken.
- Påfør et jevnt lag med FILA MP90 ECO XTREME med en pensel, myk svamp eller lofri bomullsklut.
- Gjenta behandlingen etter 20 minutter.
- Før produktet tørker (ca. 20 min), fjernes overskytende impregneringsvæske med en ren, tørr og lofri klut.
- Benkeplaten kan brukes allerede etter 2 timer. Vann- og flekkbeskyttelsen er aktiv etter 24 timer.
- OBS! Etter behandlingen kan overflaten se ulik ut – dette jevner seg ut etter 24 timer.

Varme:

Komposittstein tåler ikke varme gryter, stekepanner og lignende - benytt alltid bordskånere eller annet passende underlag.

Robusthet:

Syrer som vanligvis forekommer i et kjøkken, f.eks sitron og eddik, må tørkes bort umiddelbart.

Sterkt fargede matvarer som rødvin, rødbeter og karri, må tørkes av umiddelbart for å unngå misfarging av benkeplaten.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".