

## BORDPLADE I MARMOR – FDV

- **Type:** Marmor
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 20 & 30 mm
- **Overflader:** Mat
- **Kanter:** Forskellige typer som alle profileres i pladen
- **LCA:** CO<sub>2</sub>e aftryk: 204 kg pr. m<sup>2</sup> bordplade i 20-års brug \*resultat af LCA

### Materialebeskrivelse:

Marmor er en bjergart, dannet ved krystallisation af kalksten. Det har de smukkeste farver, mønstre og åretegninger.

Marmor er porøst og blødt - derfor vil der med tiden opstå ridser og pletter på din bordplade – denne patina, er blot tegn på at du har brugt pladen, til det den er skabt til.

Hos DFI-GEISLER foregår tilskæringen af pladerne med minimal miljøpåvirkning, ved hjælp af bl.a. vedvarende energi og genanvendelse af vand fra skærende værktøjer. 58 % af miljøpåvirkningen fra marmor, har oprindelse i udvindingen af råmaterialerne, hvor store mængder af elektricitet og diesel anvendes. Transporten af de tunge råmaterialer, tilfører 34 % til den samlede miljøpåvirkning af marmor.

### Rengøring:

Den daglige rengøring af marmor klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel bruges til grundrengøring af marmor. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Marmor indeholder kalk og tåler derfor ikke kalkfjerner, blegemidler og syreholdige væsker (rengøringsmidler, citron, rødvin m.v.). Dette vil ætse pladen og efterlade den med matte pletter, som ikke kan fjernes.

Undgå brug af slibende rengøringsmidler, stålsvampe og lignende.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende.

### Vedligehold:

Marmor er åbne i overfladen og modtagelige for eks. farve og fedt, som kan efterlade pletter på pladerne.

**Husk** derfor at overfladebehandle pladen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før ibrugtagning. Overfladebehandlingen gentages efter behov.

FILA MP90 ECO XTREME imprægneringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og tør – brug eventuelt Surface Cleaner til rengøring. Det kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.
- Ryst flasken.
- Påfør et jævnt lag FILA MP90 ECO XTREME med pensel, blød svamp eller fnugfri bomuldsklud.
- Gentag behandlingen efter 20 minutter.
- Før produktet tørrer (ca. 20 min.), skal du fjerne overskydende imprægneringsvæske med en ren, tør og fnugfri klud.
- Bordpladen kan anvendes allerede efter 2 timer. Den vand- og olieafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.
- OBS! Efter endt behandling kan overfladen se uens ud – efter et døgn har dette udlignet sig.

### **Varme:**

Marmor tåler ikke varme - benyt altid bordskånere eller lignende.

### **Robusthed:**

Syrer, som er almindelig forekommende i et køkken - f.eks. citron og eddike, skal straks tørres bort.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry skal aftørres straks, for at undgå misfarvning af bordpladen.

Se mere i afsnittet "Rengøring".