

BENKEPLATE I MARMOR – FDV

- **Type:** Marmor
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 20 & 30 mm
- **Overflater:** Matt
- **Kanter:** Forskjellige typer, som alle profileres i platen
- **LCA:** CO₂e avtrykk: 204 kg pr. m² benkeplate over 20-års bruk *resultat av LCA

Materialbeskrivelse:

Marmor er en bergart som er dannet ved krystallisering av kalkstein. Det har de vakreste farger, mønstre og åretegninger.

Marmor er porøs og myk – derfor vil det med tiden oppstå riper og flekker på benkeplaten – denne patina er et tegn på at platen har blitt brukt til det den er skapt til.

Hos DFI-GEISLER skjæres platene med minimal miljøpåvirkning, ved hjelp av blant annet fornybar energi og gjenbruk av vann fra skjærende verktøy. 58% av miljøpåvirkningen fra marmor har opprinnelse i utvinning av råmaterialene, hvor store mengder elektrisitet og diesel brukes.

Transporten av de tunge råmaterialene tilfører 34% til den totale miljøpåvirkningen fra marmor.

Rengjøring:

Daglig rengjøring av marmor gjøres ved å tørke av med en myk klut, fuktet i rent, varmt vann. Tørk deretter av med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til grundig rengjøring av marmor. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp, og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt – verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent varmt vann gjentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

Marmor inneholder kalk og tåler derfor ikke kalkfjerner, blekemidler og syreholdige væsker (rengjøringsmidler, sitron, eddik, rødvin osv.). Dette vil etse på platen og etterlate matte flekker som ikke kan fjernes.

Unngå bruk av slipende rengjøringsmidler, skuresvamper av stål og lignende.

Vær forsiktig ved bruk av melaminsvamper, da disse er lett slipende.

Vedlikehold:

Marmor har en åpen overflate og er utsatt for f.eks. farge og fett, noe som kan etterlate flekker på platene.

Husk derfor å overflatebehandle platen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før bruk.

Gjenta overflatebehandlingen etter behov.

FILA MP90 ECO XTREME impregneringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og tørr – bruk evt. Surface Cleaner til rengjøring. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>
- Rist flasken.
- Påfør et jevnt lag med FILA MP90 ECO XTREME med en pensel, myk svamp eller lofri bomullsklut.
- Gjenta behandlingen etter 20 minutter.
- Før produktet tørker (ca. 20 min), fjernes overskytende impregneringsvæske med en ren, tørr og lofri klut.
- Benkeplaten kan brukes allerede etter 2 timer. Vann- og flekkbeskyttelsen er aktiv etter 24 timer.
- OBS! Etter behandlingen kan overflaten se ulik ut – dette jevner seg ut etter 24 timer.

Varme:

Marmor tåler ikke varme – benytt alltid bordskånere eller lignende.

Robusthet:

Syrer, som vanligvis forekommer i et kjøkken, f.eks sitron og eddik, må tørkes bort umiddelbart.

Sterkt fargede matvarer som rødvin, rødbeter og karri, må tørkes av umiddelbart for å unngå misfarging av benkeplaten.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".