



BORDPLADE I MASSIVTRÆ – FDV

- **Type:** Massivtræ – herunder standard, luksus og CLT i forskellige sorter
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 20, 30, 40, 60, 80 mm
- **Overfladebehandling:** Olie; natur, hvid, grå, sort, lysbrun, mørkbrun, Java brun.
- **Kanter:** Forskellige typer som er profileret i pladen.
- **LCA:** CO₂e aftryk: 27 kg pr. m² bordplade i 20-års brug *resultat af LCA

Materialebeskrivelse:


Certificeret ovntørret træ, som kommer fra ansvarligt skovbrug og andre kontrollerede kilder, hvor skovarbejdere, dyr- og planteliv sikres optimalt. Forskellige træsorter med hver deres åretegning, farve og densitet. Der kan forekomme knaster, små revner, mindre ridser, samt marvstråler (også kaldet "spejl") i træet. Rustik eg grov-spartles med matsort hot-melt.

Alle olier, der anvendes, beskytter og giver overfladen en flot glød.

Råmaterialet og den lange transport fra træet oprindelsesland, har den primære andel (71 %) af den samlede miljøpåvirkning. Massivtræ kan vare i årtier, hvis produktet vedligeholdes korrekt. Efter endt brug kan materialet recirkuleres og indgå i den cirkulære økonomi.


Standard:

Faldende stød, i faldende længder 150-750 mm. Stavbredde 41,6 mm. Rustik eg leveres med 79 mm brede stave.




CLT:

3-lags krydslimet 20 mm plade. Stavbredde 41,6 mm. Rustik eg leveres med 125 mm lameller.



Luksus:

Gennemgående stave med en bredde på 42 mm.



Rengøring:

Den daglige rengøring af massivtræ klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Opvaskemiddel vil udtørre træet og kræver at bordpladen efterbehandles oftere.

Undgå brug af rengøringsmidler på din bordplade – herunder skurepulverholdige midler, som vil ridse din plade - og salmiak, som kan misfarve træet.

Vedligehold:

Før levering, har bordpladerne gennemgået en olieringsproces, hvor de er blevet grundolieret og poleret, for at sikre at olien er trængt så langt ned i træet som muligt. Vi tilstræber at bordpladerne bliver så nemme at vedligeholde som muligt.

Er du omhyggelig med både den indledende og løbende oliepleje, bliver din bordplade bare smukkere med årene.

Vi anbefaler, at pladerne olieres et par gange inden for de første par måneder efter levering – og efterfølgende efter behov (et par gange om året – eller oftere alt efter brug).

Plejeolie købes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling/>

Vejledning i oliebehandling:

- Sørg for at bordpladen er ren og tør.
- Slib hele pladen med slibepapir korn 180, på en klods. Husk at slibe langs åreretning/stavene. Pas på med at slibe meget ét sted, da du derved risikerer hulning af pladen og evt. farvet olie forsvinder.
- Tør alt slibestøv væk.
- Omryst olieflasken grundigt.
- Oliér kun et lille område ad gangen, da olien begynder at hærde op efter 2-3 minutter.
- Påfør et jævnt lag olie med fnugfri klud, på bordpladens top og kanter. Forsæt med at fordele olien langs åreretningen, for at sikre at alle stave mættes ens.
- Tør straks oliespild, på andre elementer end bordpladen, af.
- Aftør/polér pladen med en fnugfri klud.
- Gentag oliebehandlingen efter to timer, hvis træet ikke virker mættet.
- Bordpladen kan anvendes efter 24 timer.

HUSK AT OLIEKLUDE KAN SELVANTÆNDE. BRUGTE KLUDE AFBÆNDES ELLER DESTRUERES I EN LUKKET POSE MED LIDT VAND. ALTERNATIVT KAN KLUDE OPBEVARES I ET GLAS MED TÆTSLUTTENDE LÅG.

Varme:

Massivtræ tåler ikke varme. Brug altid bordskåner eller lignende.

Varmeafgivende kilder, som air-fryer, el-kedel, kaffemaskine og lignende, bør ikke placeres direkte på bordpladen, men på et varmeafvisende underlag. På den måde beskyttes bordet mod kontaktvarme, der kan medføre udtørring, misfarvning eller i værste fald, revnedannelser i træet. Ved 80 °C opløses lim og svindrevner opstår

Robusthed:

Naturtræ vil, afhængig af miljøet det er placeret i, med udsving i luftfugtighed (følger typisk årstider), temperaturer, sollys osv., ændre karakter og størrelse: træet "arbejder".

Træ til bordplader er tørret til ca. 8 %, hvorfor det er vigtigt ikke at udsætte træet for konstant høj luftfugtighed. Luftfugtigheden i boligen anbefales at ligge mellem 40-60 %, afhængig af årstid. Ved høj luftfugtighed bliver pladen større og ved lav luftfugtighed, mindre. Bordplader "arbejder" mest i dybden. Sollys kan få træet til at blive mørkere eller lysere.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry bør aftørres hurtigst muligt for at undgå misfarvning af bordpladen.

Anvend aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.

Vi anbefaler at vandspild tørres op straks. Det samme gælder vandet på skåle, krus o.l. som du stiller på bordet. Vandspild, der danner vedvarende ringe/pletter på din bordplade, er en god indikator på at det er tid til at oliere din bordplade.

Metal i form af gryder, konserverdåser o.l. kan lave mørke mærker på bordpladen.

Se mere i afsnittet "Rengøring".