

KOMPOSITTSTEIN-BENKEPLATE

Komposittstein består av minst 90% kvarts-mineraler, fargepigmenter og bindemidler av harpiks. Dette gir et utseende som naturstein, men med en mer ensartet og lukket overflate. Et eksklusivt produkt, som krever minimalt vedlikehold.

VIKTIG - FØR DU TAR PLATEN I BRUK:

Produktet tåler de fleste rengjøringsmidler. Vær oppmerksom på at rengjøringsmidler med svært høy eller lav ph-verdi, samt avkalkende og blekende rengjøringsmidler, straks må fjernes fra benkeplaten for å unngå skader i overflaten.

Syrer som vanligvis forekommer i et kjøkken, f.eks sitron og eddik, må tørkes bort umiddelbart.

Sterkt fargede matvarer som rødvin, rødbeter og karri, må tørkes av snarest mulig for å unngå misfarging av benkeplaten.

Undgå bruk af slibende rengjøringsmidler, skuresvampe af stål og lignende.

Melaminsvamper er lett slipende - unngå å bruke dem på benkeplater med polerte overflater.

Kompositt tåler ikke varme gryter, servise og lignende – benytt alltid bordskånere eller lignende.

Husk å overflatebehandle benkeplater som ikke har en polert overflate, med FILA MP90 ECO XTREME før bruk.

Fila MP90 medfølger alle benkeplader med ikke-polert overflate.

Overflatebehandlingen gjentas etter behov.

Har du kjøpt en ferdigimpregnert plate, behøver du ikke overflatebehandle før bruk.

FILA MP90 ECO XTREME impregneringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og tørr – bruk evt. Surface Cleaner til rengjøring. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>
- Rist flasken.
- Påfør et jevnt lag med FILA MP90 ECO XTREME med en pensel, myk svamp eller lofri bomullsklut.
- Gjenta behandlingen etter 20 minutter.
- Før produktet tørker (ca. 20 min), fjernes overskytende impregneringsvæske med en ren, tørr og lofri klut.
- Benkeplaten kan brukes allerede etter 2 timer. Vann- og flekkbeskyttelsen er aktiv etter 24 timer.
- OBS! Etter behandlingen kan overflaten se ulik ut – dette jevner seg ut etter 24 timer.

Daglig rengjøring:

Komposittplater rengjøres med en myk klut, fuktet med rent varmt vann. Tørkes deretter av med en tørr lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til dybderengjøring av komposittstein. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann gjentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

VEDLIKEHOLD AV VASKER:

Vårt vasksortiment inneholder mer enn 200 forskjellige modeller i varierende materialer, fra anerkjente leverandører.

Alle vaskleverandører har deres egne anbefalinger til rengjøring og vedlikehold. Hvis du ønsker veiledning fra en spesifikk leverandør, anbefaler vi at du besøker deres hjemmeside for eksakte instruksjoner.

Her har vi samlet de generelle anbefalingene for de ulike typene materialer våre vasker leveres i:

Rengjøring av stålvaske:

For å holde din stålvaske ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut, for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) eller et standard avkalkingsmiddel (virketid 3 minutter) - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørring og regelmessig avkalking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate, da kalkavleiringer vil samles på det aktuelle sted. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.
- Fjern vanskelige avleiringer av fett eller lignende, med en myk svamp og et alminnelig rengjøringsmiddel. Husk alltid å rengjøre i stålets sliperetning og skylle grundig etter rengjøring.

Pleie av stålvaske:

- For å bevare vaskens opprinnelige utseende kan det av og til være nødvendig å bruke et pussemiddel til rustfritt stål – se etter pussemidler på vaskleverandørenes hjemmesider.

Unngå følgende:

- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull, stålsvamper eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Rengjøringsmidler med klor.

Skyll og tørk av med det samme, hvis vasken kommer i kontakt med svært syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol eller majones.

Hvis det oppstår rustflekker, er det ikke selve vasken som ruster. Det skyldes oftest rustpartikler fra andre gjenstander som hermetikkbokser, kjøkkenredskaper og kjeler. Fjern dem med en fuktig klut og et alminnelig rengjøringsmiddel.

Rengjøring av fargede stålvaske med PVD-coating: (messing, kobber, gunmetal etc.)

For å holde din stålvaske med PVD-coating ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørring av vasken.

- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate – da det kan misfarge vaskens coating. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.

Unngå følgende:

- Sterke kjemikalier: Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke syrer eller baser, som avløpsrens, ovnsrens, Cillit BANG og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Kraftig varme: Ikke plasser svært varme ting direkte i vasken, da dette kan medføre kosmetiske skader på overflaten.

Skyll og tørk av umiddelbart, hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler. Det samme gjelder matvarer, spesielt svært syreholdige, som ikke bør etterlates i vasken. Overflaten kan skades permanent ved kontakt med ovenstående.

Vær obs på at vaskens coating kan skades hvis den treffes av skarpe gjenstander.

Det er ikke mulig å reparere eller gjenetablere en skadet PVD-overflate.

Rengjøring av vasker i kompositt: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

For å holde din komposittvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørring og regelmessig avkalking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate – da det kan skade vasken. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.
- Det anbefales å skylle og tørke av vasken hvis den utsettes for syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol og majones. Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe forsiktig med den grove siden av en oppvasksvamp. Metallspor kan fjernes ved å gni forsiktig med en myk, våt svamp påført litt matolje. Husk å rengjøre etterpå.

Pleie av vasker i kompositt: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

- Det anbefales å impregnere vasken med voks eller et spesialprodukt fra vaskleverandøren for å bevare den flotte overflaten, sjekk leverandørenes hjemmesider for anbefalinger.

Unngå følgende:

- Sterke kjemikalier: Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke syrer eller baser, som avløpsrens, ovnsrens, Cillit Bang og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Løsemidler: Unngå løsemidler som aceton eller terpentin, da de kan skade vasken.
- Kraftig varme: Ikke plasser svært varme ting direkte i vasken.

Skyll og tørk av umiddelbart, hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, løsemidler, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler.

Vær obs på at vasken kan skades/sprekke, hvis den støtes hardt eller treffes av skarpe gjenstander.

Rengjøring av vasker i keramisk porselen:

For å holde din vask i keramisk porselen ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) eller et standard avkalkingsmiddel - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørring og regelmessig avkalking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate, da kalkavleiringer vil samles på det aktuelle sted. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.
- Det anbefales å skylle og tørke av vasken hvis den utsettes for syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol og majones. Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe forsiktig med den grove siden av en oppvasksvamp. Metallspor kan fjernes ved å gni forsiktig med en myk, våt svamp påført litt matolje. Husk å rengjøre etterpå.

Unngå følgende:

- Sterke kjemikalier: Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke syrer eller baser, som avløpsrens, ovnrens, Cillit Bang og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.

Skyll og tørk av umiddelbart hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring av vasker i massiv messing/brunet messing:

For å holde din messingvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken flere ganger daglig ved å tørke den med en oppvridd eller tørr klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en alminnelig myk svamp og litt vaskemiddel. Husk å skylle grundig og tørk av med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk på en vask i massiv messing (ikke brunet!!) kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:9) på en klut – la aldri blandingen ligge i/på vasken - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales avtørring av vasken flere ganger daglig.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate, da kalkavleiringer vil samles på det aktuelle sted. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.

Skyll og tørk av vasken hvis den utsettes for syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol og majones.

Pleie av vasker i massiv messing:

- Vasker i massiv messing vil patinere over tid. Det er til dels mulig å polere produktet opp igjen med et spesialprodukt, sjekk leverandørenes hjemmesider for anbefalinger. Patineringen vil likevel umiddelbart begynne igjen.

Pleie av vasker i massiv brunet messing:

- Bruning er en oksiderings- og overflatebehandling på massiv messing. Den brunede overflate vil umiddelbart begynne å patinere, og bruningen vil bære tydelig preg av berøring og slitasje. Særlig i områder hvor produktet brukes mest, vil naturlig messingfarge igjen komme frem. Hvert enkelt produkt får sitt eget utseende, og vil fremstå med et antikt uttrykk. Vasken kan impregneres med voks, men denne vil ikke forhindre patineringen.

Unngå følgende:

- Sterke kjemikalier og rengjøringsmidler som inneholder syrer eller baser, som avløpsrens, ovnrens, Cillit Bang og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Kraftig varme: Ikke plasser svært varme ting direkte i vasken.

Skyll og tørk av umiddelbart hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler. Det samme gjelder matvarer, spesielt svært syreholdige, som ikke bør etterlates i vasken.

Overflaten kan skades permanent ved kontakt med ovenstående.
Den brunede overflate kan ikke gjenetableres.

Rengjøring av porselensvasker:

For å holde din porselensvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig ved å tørke den med en oppvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en alminnelig myk svamp og litt vaskemiddel. Husk å skylle grundig og tørk gjerne av med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med klar eddik (7%). Påfør litt eddik på en klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.
- Fjern misfarginger med alminnelig sitron- eller vinsyre. Påfør litt syre på en fuktig klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.

Unngå følgende:

- Bruk av skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.

Rengjøring av emaljevasker:

For å holde din emaljevask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig ved å tørke den med en oppvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en almindelig myk svamp og litt vaskemiddel. Husk å skylle grundig og tørk gjerne av med en tørr klut, for å unngå kalkavleiringer.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med klar eddik (7%). Påfør litt eddik på en klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.
- Fjern misfarginger med like deler klorin og vann. Påfør litt på en klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.

Unngå følgende:

- Bruk av skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.